

Общество с ограниченной ответственностью  
**«Соликамская строительная  
лаборатория» (ООО «ССЛ»)**  
Соликамск, ул. Всеобуча, д.113/2  
E-mail: solstroilab@mail.ru  
E-mail: [akl\\_andrei@hotmail.com](mailto:akl_andrei@hotmail.com)  
ИНН/КПП 5919014947/591901001  
ОГРН 1115919001351

ООО «ТД Морозовского химического  
завода

«20 » сентября 2016 г. ССЛ- 020 -

Свидетельство об аккредитации лаборатории № ИЛ/ЛНК-00283  
Свидетельство об аккредитации лаборатории № ИЛ/ЛРИ-00665  
Свидетельство об аттестации лаборатории № 07-10/11-15

Заключение по испытаниям материалов  
Морозовского химического завода

## I. Цель испытаний

1 Определение устойчивости защитных свойств покрытий при анткоррозионной **защите железобетонных** конструкций АО «ОХК «УРАЛХИМ» материалами торговой марки «Армотанк 07», « Армокот S70» производства АО «Морозовский химический завод» для условий эксплуатации ОМ-1 (общеклиматический морской умеренно-холодный на открытом воздухе климат, с учетом воздействия на конструкции окислов азота и совокупности климатических факторов) и для условий эксплуатации ОМ-3 (*в закрытых отапливаемых помещениях с воздействием агрессивных факторов:* паров окислов азота (до 25 мг/м<sup>3</sup>); изменения температуры (+58° С±+20°С); влажности (до 98-100%); соляного тумана (до 55г/дм<sup>3</sup>); хлористого водорода до 5 мг/м<sup>3</sup>; прохождение циклов увлажнения-высыхания) схем:

1.1. Армотанк 07 толщиной 210 мкм с перекрытием Армотанк N 700 толщиной 70 мкм общей толщиной 280 мкм.

1.2. Армокот S70 толщиной слоя 250 мкм.

- при следующих испытаниях:

- определения морозостойкости покрытий в средах производственных площадок АО «ОХК «УРАЛХИМ» в соответствии с СТП-64-2012(замораживание -18°С- оттаивание +18° С в р-ре мочевины) ;
- определение стойкости покрытий к воздействию переменной температуры (плюс 40°С ÷ минус 60°С), повышенной влажности (до 100%), сернистого газа ( конц. 5 мг/м<sup>3</sup>) и солнечного излучения (800 Вт/м<sup>2</sup>);
- определение стойкости покрытий в условиях периодического увлажнения осадками и производственными средами АО «ОХК «УРАЛХИМ» в соответствии с СТП-66-2012;
- определение стойкости покрытий в газо-воздушных средах: к окислам азота (до 25 мг/м<sup>3</sup> ) в соответствии с ГОСТ 9.905 – 91;
- определение стойкости схем в условиях циклического воздействия соляного тумана (концентрация конденсата 55 г/дм<sup>3</sup>), сернистого газа (концентрация 5 мг/м<sup>3</sup>), изменения температуры (+55°С- + 40°С - +60°С), повышенной влажности (98-100%);

## 1.2 Выдача рекомендаций о возможности применения указанных схем покрытий.

II. Проведение ускоренных испытаний на стойкость к воздействию агрессивных факторов

Испытания проведены в соответствии со следующими стандартами и документами:

- ГОСТ 9.401, метод 6: «Определение стойкости покрытий к воздействию переменной температуры (плюс 40°C ÷ минус 60°C), повышенной влажности, сернистого газа и солнечного излучения».
- СТП 66-2012 «Методика определения стойкости лакокрасочных систем в условиях периодического увлажнения производственными средами АО «ОХК «УРАЛХИМ».
- СТП 64-2012 «Методика определения стойкости лакокрасочных систем к замораживанию - оттаиванию в агрессивных средах».
- 5. ГОСТ Р 9.905-2007 «Методы коррозионных испытаний. Общие требования».
- ГОСТ 28574-90 «Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии».
- ГОСТ 9.401, метод 21: «Определение стойкости покрытий к воздействию изменений температуры, повышенной влажности, соляного тумана и сернистого газа».
- ГОСТ 9.401-91 Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов: окислов азота.

При проведении испытаний использовалось следующее оборудование и приспособления:

- криогенная камера (T до -60°C) (протокол аттестации № 02 от 02.12.2013);
- сушильный шкаф Binder FED 115 № RL 1007017 (протокол аттестации № 01 от 02.12.2013);
- камера влажности (протокол аттестации № 3 от 21.03.14г);
- камера сернистого газа (протокол аттестации № 3 от 21.03.14г);
- камера соляного тумана (протокол аттестации № 3 от 21.03.14г.);
- эксикаторы с подготовленными концентрациями газо-воздушных сред, присутствующими непосредственно на промплощадках ;
- Аппарат искусственной погоды с использованием электродуговой лампы ДРТ-400.
- Емкости с химически агрессивными жидкостями для периодического смачивания образцов: растворами мочевины, аммиачной селитры, азотной, серной, ортоfosфорной кислот.
- Ванна для оттаивания образцов в 5%-м р-м мочевины, оборудованная устройством для поддержания температуры растворов в пределах (18±2)°C
- Толщиномер лакокрасочных покрытий для бетона Pozitector 200

## ПОКАЗАТЕЛИ АГРЕССИВНОСТИ СРЕД.

Характеристики газо-воздушных сред, присутствующие на промплощадках :

Аммиак - 40 мг/м<sup>3</sup>;  
Хлористый водород до 5 мг/м<sup>3</sup>  
Серная кислота – 10 мг/м<sup>3</sup>;  
Азотная кислота – 10 мг/м<sup>3</sup>;  
Ортофосфорная кислота – 50 мг/м<sup>3</sup>;  
Капли раствора аммиачной селитры;  
Гидроксид натрия 2 мг/м<sup>3</sup>;  
Бензин – до 180 мг/м<sup>3</sup>;  
Толуол – до 100 мг/м<sup>3</sup>;  
Нефть – до 30 мг/м<sup>3</sup>;  
Окислы азота (NO + NO<sub>2</sub>) до 25 мг/м<sup>3</sup>

Периодические ОБЛИВЫ растворами:

5% серной, 5% азотной, 10% ортофосфорной кислот; 30% аммиачной селитры, 30% раствором мочевины.

В основу СТП-64 положен ГОСТ Р 52804-2007 «Методы определения морозостойкости покрытий на бетоне», ускоренный при многократном замораживании и оттаивании в 5% растворе мочевины. Оценка состояния образцов после испытаний проводилась в соответствии с ГОСТ 9.407. Испытания по определению стойкости к замораживанию-оттаиванию (циклов морозостойкости) - проведены до появления признаков разрушения покрытия, а также по уменьшению адгезионных свойств более чем на 35% и увеличения веса более 3.8 % (в результате поглощения из раствора).

Испытания по стойкости систем покрытий к попаременному увлажнению – высыханию - производились до увеличения веса образцом более 3.8 % (в результате поглощения из раствора) в течение испытаний . Определяющим критерием начало разрушения покрытия в указанных средах служило состояние ребер и углов на образце, появления трещин на покрытии, увеличение водопоглощения покрытием более чем на 3.8 %. При появлении данных дефектов – образец снимался с испытаний.

Продолжительность одного цикла испытаний:

ГОСТ 9.401 метод 6 и СТП-66-2012– один цикл за одни сутки; СТП-64 –1.3 цикла за сутки.

#### Подготовка образцов к испытаниям

Для проведения испытаний были изготовлены образцы бетона класса В20:

Цемент -379 кг/м<sup>3</sup>  
Песок- 659 кг/м<sup>3</sup>  
Вода- 189 кг/м<sup>3</sup>  
Щебень -1145 кг/м<sup>3</sup>

В связи с тем, что бетон на площадках ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» подвержен воздействию аммиачной коррозии, проявляющейся в повышенной растворимости мочевины и аммиачных солей в воде и их способностью в растворенном состоянии реагировать с компонентами цементного камня, –наблюдается высокое засоление бетона, в связи с чем нанесение покрытий осуществлялось как непосредственно на просоленный бетон, так и с использованием адгезионного слоя (т.н. «мостики»), связывающего покрытие с просоленной подложкой.

Просоленный бетон готовился сл. образом: бетонные кубы размером 10x10x10см просаливались в 5%-м растворе мочевины и в 5%-м растворе аммиачной селитры в течение 25-ти суток, после чего на просоленные и просохшие кубы (после очистки щетками) производилось нанесение покрытия, и на один из просоленных образцов наносился грунтовочный пропитывающий слой толщиной 40 мкм на основе бетонного праймера Синглфлекс, после чего наносилась сама система. Нанесение покрытий осуществляли при температуре воздуха  $(18\pm3)^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха 78 % в соответствии с инструкцией по применению. Образцы через 10 суток после нанесения испытуемых систем ставились на испытание.

После испытаний определялись следующие параметры:

- морозостойкость (F);
- водопоглощение %;
- адгезия к поверхности бетона после испытания на стойкость к циклам замораживания-оттаивания, МПа;
- поглощение образцами из 5%-го раствора мочевины W, % ;
- поглощение образцами из 5%-го раствора аммиачной селитры ;
- поглощение образцами из растворов кислот.

**СИСТЕМА: I.1.** Испытания по определению стойкости системы «Армокот S70» с общей толщиной 250 МКМ» и системы «Армоганк 07 толщиной 210 МКМ с перекрытием Армоганк N 700 толщиной 70 МКМ; общ. толщина 280 МКМ; в условиях периодического увлажнения производственными средами АО «ОХК «УРАЛХИМ» - показали следующее:

Таблица № 1

Материал, грунт	Соль в бетоне	Среда испытания	Вес начал , г Р <sub>0</sub>	Состояние на 70 циклов: вес, % изменения веса , внешний вид	Состояние на 120 циклов: вес, % изменения веса , внешний вид	Состояние на 150 циклов: вес, % изменения веса , внешний вид	Кол-во выдержаных циклов
Армокот S70	<b>бетон пропитан мочевиной</b>	5%Серная	1146	1156г/ +0,87%. Разрушение углов и ребер	-	-	83 ц
		5%Азотная	1068	1076г / +0,75% На 70 ц разрушились углы и грани			70 ц
		10%Ортоф	1184	1170 г / -1,18%. На гранях нарушена структура			70 ц
		30%Мочевина.	1148	1154 г / +0,52% повреждены 3 угла и 1 ребро	1165г / +1,48% повреждены 4 угла и 2 ребра	1167 г / +1,66%	<b>150 ц</b>
		30%амсели тра	1168	1222г / +4,62% повреждены 3 угла	1222г / +4,62%	1222г / +4,62%	120 ц
		Покрытие нанесено ч/з Синглфлекс	1126	1140г / +1,24% повреждено 1 ребро (скол)	1148г / +1,95%	1149г / +2,04%	<b>150 ц</b>
бетон пропитан амселиг-рой	<b>5%Серная</b>	5%Азотная	1126	1130г +0,36% Снят на 55ц ребер на 58 цикле			55 ц
		10%Ортоф	1210	1206г / -0,33% повреждения ребер на 58 цикле			58 ц
		30% Мочевина	1106г	!096 г /-0,90%. Нарушена структура покрытия на 48цикле.			48 ц
		30%Амсели.	1084	1142 г / +5,35% повреждены 1 угол; 1 ребро			70 ц
		Покрытие нанесено ч/з Синглфлекс	1116	1178 г / +5,56% разрушение угла вместе с покрытием	1180г/ +5,73% значительные повреждения ребер, углов, граней.		80 ц
Армокот S70			1020	1088 г / + 6,67%. Сколы на углах.	1088 г / +6,76% повреждн. 3 угла и сколы на 2-х ребрах		<b>120 ц</b>

По результатам испытаний системы «Армокот S70» на стойкость к периодическому увлажнению производственными средами АО «УРАЛХИМ» - установлено: покрытие, нанесенное на бетон, просоленный мочевиной, отлично выдерживает обливы 30%-го раствора мочевины- точно также, как нанесенное через Синглфлекс(9 лет); обливы кислотами- сможет выдержать в течении 4.5 лет.

Покрытие, нанесенное на бетон, просоленный аммиачной селитрой, слабо выдерживает обливы кислотами – 50-70 ц (3-4.5 года) и обливы аммиачной селитры(5лет); нанесенное через Синглфлекс – покрытие сможет выдержать обливы аммиачной селитрой уже в течение 7.5 лет. Пропитка Синглфлексом мочевинного бетона в условиях периодического увлажнения производственными средами не повлияла на результаты; пропитка Синглфлексом аммиачного бетона – увеличивает стойкость покрытия к обливам на 50%.

**1.2. Испытаниями по определению стойкости системы «Армогранк 07 толщиной 210 мкм с перекрытием Армогранк N 700 толщиной 70 мкм» общей толщиной 280 мкм» в условиях периодического увлажнения производственными средами АО «ОХК «УРАЛХИМ» - установлено следующее:**

Таблица № 2

Материал, грунт	Соль в бетоне	Среда испытания	Вес началь., г Р <sub>0</sub>	Состояние на 70 циклов: вес, % изменения веса , внешний вид	Состояние на 120 циклов: вес, % изменения веса , внешний вид	Состояние на 150 циклов: вес, % изменения веса , внешний вид	Кол-во выдержаных циклов
Армогранк 07 с перекрытием Армогранк N 700	бетон пропитан мочевиной	5%Серная 5%Азотная	1042.5 1084.2	Снят на 6-м цикле из-за вздутия покрытия Снят на 6-м цикле из-за вздутия покрытия			6
	10%Оргоф	1024.1		Снят на 14-м цикле из-за вздутия покрытия			6
30%Мочевина.	1108.4	1106 /+0.88%		1122 / + 2.37%			14
30%амесели гра	1159.6	1186г / + 2.28%		1196 г / + 3.14% скол на ребре	1196г / + 3.14%	1128 г / +2.92% без пораждений	150 ц
Покрытие нанесено ч/з Синглфлекс	1101.2	1104 г / +0.27%		1131 г /+2.72%	1136 / +3.18%		150 ц
бетон пропитан амсели-	5%Серная 5%Азотная	1088.9 1197.4	1090г / + 0.1% 1226г / + 2.39%	1092 г / + 0.28% Снят на 80-м цикле;	1092 г / + 0.28% без пораждений		160 ц 80 ц

рой							
	10%Ортоф	1180.8	1178 г / + 0,09%		1182 / + 0,1% повре- ждение ПК 1 ребра, 1-й грани	1176/-0,41% поврежде- ние 2-х углов, 1 ребра, 1-й грани	140 и
	30%Амсел.	1049	1088г / + 3,64%		1106/+5,43%	1107,6/+5,51% незна- чит. повреждение по- крытия	150 и.
Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700	Покрытие нанесено ч/з Синглфлекс	1230	1290 г / + 4,88%		1295г/+5,28% раз- рушен. ПК на углах		120 и

По результатам испытаний системы «Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700» на стойкость к периодическому увлажнению производственными средами АО «УРАЛХИМ» - установлено: покрытие, нанесенное на бетон, просоленный мочевиной, отлично выдерживает обливы 30%-го раствора мочевины- в т.ч. нанесенное через Синглфлекс(9лет); обливы кислотами- выдерживает очень слабо.

Покрытие, нанесенное на бетон, просоленный аммиачной селитрой, отлично выдерживает обливы 5%-й серной кислоты(9.7 лет); 10% -й ортофосфорной кислоты, аммиачной селитры (8.5-9 лет) и слабее – 5%-й азотной кислоты(5лет). Пропитка Синглфлексом – не оказала положительного воздействия.

## II Водопоглощение образцов, нанесенных на просоленный бетон

Таблица № 3

Материал, грунт	Соль в бетоне	Вес / тол-щина по-крытия	Ч/з сутки	Через месяц	Через два месяца	Вес, поглощение за 3 месяца, %	Водопогл. ч/з 4 месяца	Водопогл. ч/з 5 меся-цев	Внешн. вид.
Армокот S70	Пропитка Мочевиной	1170	1176,92 + 0,59%	1226 + 4,79%	1228 + 4,95%	1230 + 5,13%	1233 + 5,38%	1234 + 5,47%	Сильное пузырение на 2-х гранях.
	Пропитка Амселитрой	1006/323	1007,22 + 0,12%	1038 + 3,18%	1042 + 3,58%	1048 + 4,17%	1056 + 4,97%	1058 + 5,17%	(через 2 месяца)
Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700	Пропитка Мочевиной	1113,38/314	1113,58 + 0,02%	1116 + 0,24%	1118 + 0,45%	1120 + 0,63%	1122 + 0,81%	1122 + 0,81%	Пузырение покрытия на одной грани. (через 2 месяца)
	Пропитка Амселитрой	1148,18/195	1155,68 + 0,65%	1170 + 1,9%	1172 + 2,09%	1176 + 2,44%	1179 + 2,7%	1180 + 2,79%	поверхность без изменений

По результатам испытаний установлено, что система «Армотанк 07 с перекрытием Армогранк N 700» имеет очень низкое водопоглощение – только 0.81% - на мочевинном бетоне и 2.79% - на амселиитровом бетоне через пять месяцев постоянного нахождения в воде; покрытие «Армокот S70» имеет высокое водопоглощение уже через месяц испытаний.

### III. Испытания в климатической камере показали след. результаты:

табл. № 4

Название материала	Материал	Соль в бетоне	Среда испытания	Начальный вес, кг	Состояние на 70 циклов	Состояние на 120 циклов	Состояние на 140 циклов	на 160 циклов	Состояние на 160 циклов	Кол-во выдер-жан.циклов	выдер-жан.циклов	Адгезия, МПа
Армокот S70	бетон пропитан мочевиной	Испытательная камера	Испытательная камера	1118	1160г /+3.76%	Снят; рас-трескивание торцевой гра-ни				110 ц		
	бетон пропитан амселиит-рой			1030	1074г/ +4,27%	Снят. рас-трескивание по всем гра-ниам				110 ц		
				1183	1208/+2.11%	1221 /+3.12%	1236г/+4,39%	1238г/+ 4.56%	1238г/+ 4.56%	160 ц		
Армогранк 07 с перекрытием Армогранк N 700	бетон пропитан мочевиной			1188	1232г/+3.7%	1240 г/+4.38%	Снят , трещины на гранях			120 ц		
	бетон пропитан амселиит-рой											

По результатам испытаний установлено, что система «Армогранк 07 с перекрытием Армогранк N 700» в условиях эксплуатации ОМ 1 отлично выдерживает воздействие мороза и ультрафиолета на мочевинном бетоне (10 лет), несколько слабее -на аммиачном бетоне (7.5 лет); покрытие «Армокот S70» сможет выдержать указанные воздействия в течение шести с половиной – семи лет.

**IV. Испытания систем по определению стойкости в условиях циклического воздействия солнечного тумана (концентрация конденсата 55 г/дм<sup>3</sup>), сернистого газа (концентрация 5 мг/м<sup>3</sup>), изменения температуры (+55°C- + 40°C - +60°C), повышенной влажности (98-100%) – показали следующее:**

Табл. № 5

Название материала	Соль в бетоне	Среда испытания	Начальный вес, кг	Состояние на 70 циклов	Состояние на 120 циклов	на 140 циклов	Состояние на 160 циклов	Кол-во выдер-жан.циклов
Армокот S70	бетон пропитан мочевиной	Испытательная камера	1282	1274 /+ 0.62%	1282/0	1276г/-0.47%	1274/-0.62%	скол ПК на ребре
	бетон пропитан амселит-рой		1074	1066г/-0.74%	1071г /-0.28%	1070г/-0.37% по-враждение граней двух	1100/-0.81%	скол ПК на ребре
Армоганк 07 с перекрытием Армоганк N 700	бетон пропитан мочевиной		1109	1100 /-0.81%	1101г /-0.72%	1100/-0.81%	1100/-0.81%	скол ПК на ребре
	бетон пропитан амселит-рой		1011	1004г /-0.69%	1006 /-0.49%	1004г /-0.69%	1006 /-0.49%	скол ПК на ребре

Система покрытия «Армокот S70» на мочевинном бетоне в условиях эксплуатации ОМЗ имеет высокую стойкость к воздействию указанных агрессий(9.5лет); несколько слабее – на аммиачном бетоне(7.5лет). Система покрытия «Армоганк 07 с перекрытием Армоганк N 700» в условиях эксплуатации ОМ 3 – имеет высокую стойкость к указанным воздействиям (9.5 лет).

V. Определение стойкости систем к прохождению циклов замораживания- оттаивания в условиях воздействия агрессии промплощадок АО «ОХК «УРАЛХИМ» - показало сл. результаты:

Название материала	Соль в бетоне	Наличие «мостики»	Началь-ный вес, г	Состояние на F 150 вес, наличие признаков разруш.	Состояние на F 200 вес , наличие признаков разрушения	Состояние на F 300 вес. Наличие признаков разрушения	Результат в соответсвии ГОСТ	
							На-ли-чие признако-в разруше-ния	Признако-в разруше-ния
							28574;	ГОСТ 9,407; ± вес, %

Армокот S70	пропитка Мочевиной	б/мост	1142	тону	1186.5г/+3.90%	1188.3/+4.05% снят значител. поврежде- ние граней, углов, ребер	Адгезия- 3 МПа F150
	б/мост	1010	4 МПа	1020.9г/+1.08%	1030/+1.98%	1032/+2.18% глубокое раз- рушение ПК на углах, ребрах	
Ч/З Син- Глфлекс	1156			1157.1/+0,1%	1158/+0,17%		1160/+0,35% без разру- шений
	пропитка Амсептгрой	б/мост	956.0	998г/+4.39%	1005 г/+5,12% зна- чительные разрушен. углов, ребер, граней		106ц F 150 Адгезия - 5МПа
Ч/З Син- Глфлекс	1080	6.5 МПа		1105.7 г/+2.38%	1130 г/+4.63% раз- рушен. углов и ребер		106ц F 150
	1132			1146/+1.24%	1162г/+2.65%	1171 г/+3.53% с значител раз- руш. ребер граней	106ц F150 Адге- зия - 5МПа
Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700	пропитка Мочевиной	б/мост	997	1013г /+1,60%	1016 г /+1.91%	1020 /+2.31%. разрушение граней	140ц F200
Ч/З Син- Глфлекс	1195.2	8.5 МПа		1196.3 / +0.11%	1202 г /+0.59%		1202/+0.59% разрушение ПК на двух углах
	1220			1221.9 /+0,16%	1224г / +0,33%		1226/+0.49% разрушение двух углов и ребра

пропитка Амселитвой	б/мост	1139.5	7 МПа	1141.4 г/+0,17%	1149/+0.88%		1154/+1.32% без разрушений	150ц F300 Адгезия -6 МПа
	б/мост	1152		1164.5 г/+1.07%	1188/+3,12%	Разрушение углов и ребер		
	Ч/з Син-Глфлекс	923		927 г/+0.43%	936г/+1.41% трещины в покрытии на гранях	965г/+4.55% трещины ПК на гранях		

Система покрытия «Армокот S70» на мочевинном бетоне в условиях эксплуатации ОМ1 имеет высокую стойкость к воздействию циклов замораживания-оттаивания только нанесенная через пропитку Синглфлекс(9.5лет) - адгезия с 4.5МПа уменьшилась до 3.5МПа. Без использования пропитки «Армокот S70» имеет марку по морозостойкости в средах АО «ОХК «УРАЛХИМ» F150 (5.5 -6.5лет) с адгезией после испытаний 3 МПа.

Система покрытия «Армотанк 07 с перекрытием Армогранк N 700» в условиях эксплуатации ОМ 1 имеет высокую стойкость к прохождению циклов замораживания-оттаивания ( применение пропитки Синглфлекс –не повышает стойкости системы) и высокую адгезию после испытаний -7 МПа -на «аммиачном» бетоне и 6 МПа – на «аммиачном» бетоне.

**VI. Определение стойкости покрытий внутри помещений к воздействию паров окислов азота (до 40 мг/м<sup>3</sup>) при положительной температуре - показало следующее:**

Табл. № 7

Название материала	Соль в бетоне	Среда испытания	Начальный вес, кг	Состояние на 70 циклов	Состояние на 120 циклов	Состояние на 140 циклов	Состояние на 160 циклов	Внешний вид
Армокот S70	пропитка Мочевиной	Окислы Азота NO+NO <sub>2</sub>	1002	1002	1004/+ 0.19%	1004/+ 0.19%	1005г/+0.30%	Поверхность покрытия – без изменений
	пропитка Амселитвой		1146	1146	1150 /+0.35%	1149г/+0.26%	1050г/+0.35%	Поверхность покрытия – без изменений
Армотанк 07 с перекрытием Армогранк N 700	пропитка Мочевиной		1072	1073	1076г/+0.28%	1076г/+0.28%	1076г/+0.28%	Поверхность покрытия – без изменений

пропитка Амселит- рой	1118	1119	1124г/+0.45%	1124г/+0.45%	Поверхность по- крытия – без из- менений

Определение стойкости покрытий внутри помещений к воздействию изменений паров окислов азота (до 40 мг/м<sup>3</sup>) при положительной температуре, - показало, что системы покрытия: «Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700» и «Армотанк S70» имеют высокую стойкость к указанным воздействиям: изменений по цвету не имеют; признаков разрушения покрытия после воздействия паров окислов азота нет.

## ВЫВОДЫ по химической стойкости систем .

### I. Система покрытия «Армокот S70»:

1. В условиях периодического увлажнения производственными средами АО «УРАЛХИМ» - система покрытия выдерживает обливы 30%-го раствора мочевины (9лет) и обливы 30%-го р-ра аммиачной селитры (5лет), причем нанесение на аммиачный бетон пропитки Синглфлекс – увеличивает срок эксплуатации на 50% (7.5лет). Обливы кислот –выдерживает слабо (3-4.5 г)
- 2 Покрытие «Армокот S70» имеет высокое водопоглощение в условиях постоянного контакта с водой.
3. Условия эксплуатации ОМ 1 - воздействие переменной температуры (плюс 40°C ÷ минус 60°C), повышенной влажности, сернистого газа и солнечного излучения – покрытие «Армокот S70» выдерживает в течении 6.5 - 7 лет.
4. Условия эксплуатации ОМ 3 - циклическое воздействие соляного тумана (концентрация конденсата 55 г/дм<sup>3</sup>), сернистого газа (концентрация 5 мг/м<sup>3</sup>), изменения температуры (+55°C- + 40°C - +60°C), повышенной влажности (98-100%)- покрытие на мочевинном бетоне выдерживает воздействия очень хорошо(9.5лет); несколько слабее – на аммиачном бетоне(7лет).
5. Система покрытия «Армокот S70» имеет марку по морозостойкости в средах АО «ОХК «УРАЛХИМ» F150(5.5 -6.5 лет), тогда как нанесенная на мочевинный бетон через пропитку Синглфлекс – система имеет высокую стойкость к воздействию циклов замораживания-оттаивания - 9.5лет.
6. Система стойка к воздействию паров окислов азота (до 40 мг/м<sup>3</sup>) при положительной температуре.

СРОК СЛУЖБЫ в атмосфере климата ОМ-1 (морской умеренно-холодный на открытом воздухе, при воздействии окислов азота):  $\tau_s = 6.5 - 7.0$  лет.

Армокот S70, нанесенный через пропитку Синглфлекс, имеет  $\tau_s = 9.5$  лет

СРОК СЛУЖБЫ в условиях эксплуатации ОМ3 при периодических обливах мочевины:  $\tau_s = 9$  лет. Аммиачной селитры –  $\tau_s = 5$  лет, нанесенной ч/ з пропитку Синглфлекс-  $\tau_s = 7.5$  лет.

СРОК СЛУЖБЫ в условиях эксплуатации ОМ3 внутри помещений

«мочевинный» бетон  $\tau_s = 9.5 - 10$  лет  
«аммиачный» бетон  $\tau_s = 7.5 - 8$  лет

### Заключение.

Рекомендуем использовать систему покрытия «Армокот S70» общей толщиной 250 мкм при анткоррозионной защите железобетонных конструкций, находящихся *внутри цехов*, в т.ч. при периодических обливах растворами мочевины и, нанесенной через пропитку Синглфлекс, обливах аммиачной селитры на бетоне, просоленном аммиачной селитрой. «Армокот S70», нанесенный через пропитку Синглфлекс, рекомендуем использовать для защиты уличных(наружных) конструкций.

## ВЫВОДЫ по химической стойкости систем .

### **II. Система покрытия «Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700»**

1. В условиях периодического увлажнения осадками и производственными средами АО «УРАЛХИМ» - система покрытия, нанесенная на мочевинный бетон, отлично выдерживает обливы 30%-го раствора мочевины(9лет); обливы кислотами выдерживает слабо. Покрытие, нанесенное на бетон, просоленный аммиачной селитрой, отлично выдерживает обливы 5%-й серной кислоты(9.5 -10лет); 10% -й ортофосфорной кислоты, аммиачной селитры (8.5-9 лет) и слабее – 5%-й азотной кислоты(5лет).

2. Система «Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700» в условиях постоянного контакта с водой имеет очень низкое водопоглощение: –0.81% - на «мочевинном» бетоне, и 2.79% - на «камселировом» бетоне .

3. В условиях эксплуатации ОМ 1– система очень хорошо выдерживает циклическое воздействие мороза и ультрафиолета на «мочевинном» бетоне (10лет), несколько слабее -на «аммиачном» бетоне (7.5 лет)

4. В условиях эксплуатации ОМ 3 - циклическое воздействие соляного тумана (концентрация конденсата 55 г/дм<sup>3</sup>), сернистого газа (концентрация 5 мг/м<sup>3</sup>), изменения температуры (+55°C- + 40°C - +60°C), повышенной влажности (98-100%)- система покрытия имеет высокую стойкость: 9.5 лет - на «мочевинном» бетоне и 7 лет- на «аммиачном» бетоне.

5. В условиях эксплуатации ОМ 1 – система имеет высокую стойкость к прохождению циклов замораживания-оттаивания (9лет).

6. Система стойка к воздействию паров окислов азота (до 40 мг/м<sup>3</sup>) при положительной температуре.

**СРОК СЛУЖБЫ в условиях эксплуатации ОМ-1** (морской умеренно-холодный на открытом воздухе, при воздействии окислов азота):

мочевинный бетон:  $\tau_3 = 9.5 - 10$  лет  
аммиачный бетон :  $\tau_3 = 7.5 - 9$  лет

**СРОК СЛУЖБЫ в условиях эксплуатации ОМ1 - ОМ3** при периодическом увлажнении осадками и обливами:

мочевинный бетон: обливы раствором мочевины:  $\tau_3 = 9$  лет  
аммиачный бетон : обливы 5%-й серной кислоты  $\tau_3 = 9.5 - 10$  лет;  
обливы 10% -й ортофосфорной кислоты, аммиачной селитры  $\tau_3 = 8.5 - 9$  лет  
обливы 5%-й азотной кислоты  $\tau_3 = 5$  лет.

**СРОК СЛУЖБЫ в условиях эксплуатации ОМ-3** внутри помещений

«мочевинный бетон»: 9.5 лет

«аммиачный бетон»: 7 лет

Заключение.

Рекомендуем использовать систему покрытия ««Армотанк 07 с перекрытием Армотанк N 700» общей толщиной 280 мкм при анткоррозионной защите железобетонных конструкций АО «ОХК «УРАЛХИМ», находящихся как внутри цехов, так и наружных конструкций, в т.ч. при периодических обливах 30%-м раствором мочевины; на бетоне, подвергшемуся просолению аммиачной селитры, - при обливах 5% серной, 10% ортофосфорной кислот, аммиачной селитры; а также при обливах 5%-й азотной кислоты.

Директор ООО «Соликамская Строительная Лаборатория»

Начальник группы по испытаниям материалов ООО «ССЛ»

